

# POLYESTERGIGANT

## Jetfinish 2K Natur

### Behandelingsadvies:

3-laags Jetfinish 2K Natur systeem met verkleuringsbescherming

### Toepassing:

Meubels  
trappen  
parket  
Wanden  
vloerdelen en plafonds

### Werkwijze:

- De ondergrond dient schoon en vrij van vet, vuil en andere verontreinigingen te zijn;
- Geschaafde ondergronden vooraf altijd goed voorschuren met schuurpapier/schuurpads P120-P150 en stofvrij maken;
- Het geheel behandelen met 1 laag SUNCARE 800, verbruik circa 10-12 m<sup>2</sup>/liter;
- Na minimaal 12 uur droging het geheel behandelen met Jetfinish 2K Natur (mengverhouding: 10 delen basis lak: 1 deel HH1010 verharder), verbruik 10-12 m<sup>2</sup>/liter;
- Na minimaal 4 uur droging het geheel licht tussen schuren met schuurpads/schuurvlies P180-P220 om opstaande vezels te verwijderen en vervolgens stofvrij maken;
- Het geheel afwerken met een 2e laag Jetfinish 2K Natur (mengverhouding: 10 delen basis lak : 1 deel HH1010 verharder), verbruik circa 10-12 m<sup>2</sup>/liter.

### Opmerking:

- Jetfinish 2K Natur is verkrijgbaar in de glansgraden Mat, Zijdeglans en Glans. Voor het meest natuurlijke uiterlijk (natuurhouteffect) kiest u Mat;
- Plafonds en houtwerk dat boven pakhoogte (circa 2 meter) ligt, hoeft vaak minder glad te zijn en wordt minder belast. Hiervoor volstaat in principe een afwerking met 1 laag Jetfinish 2K Natur;
- Jetfinish 2K Natur is een tweecomponenten lak. Mengverhouding 10 delen Jetfinish 2K Natur basislak: 1 deel Harder 1010.

De componenten dienen voor applicatie goed gemengd te worden (minimale mengtijd 2 minuten) en vervolgens nog 5 minuten laten staan voor verwerking. De potlife bedraagt 3-4 uur. Hierna het gemengde product niet meer verwerken. Stem de hoeveelheid aan te maken product af op het te behandelen oppervlak en de verwerkingstijd.