

Giethars Epox SR-10055 UV 2 componenten

20

Deze giethars is een hars voor verzegeling en ingieting.

Geschikt voor:

- Glans-gieten van Sieraden , decoratieve kleine volume gietingen.
- Sieraad verzegeling en ingieting.
- Optimaal voor gieten van kleine volume hoeveelheden.
- Geschikt voor grotere dunne oppervlaktes.
- Schuurbaar en polijstbaar na volledige uitharding. (PG Polijstpasta)

Evt. benodigd voor verwerking: (schoon en ontvet gereedschap gebruiken.)

- Roerhoutje.
- Maatbekers of weegschaaltje.
- Aceton reinigingsmiddel.

Verwerking:

- Hars en harder zorgvuldig mengen volgens tabel m.b.v. weegschaaltje.
- De blauwe kleur verdwijnt tijdens het mengen en wordt helder en transparant.
- De max laagdikte staat in verband met het volume, grotere vlakken 5mm tot 1 cm, bij kleiner volumes/oppervlaktes (100ml) is het mogelijk tot een laagdikte/hoogte te gieten van 10cm.
- Vermenging met Pigmentpasta's , poeders, inkt enz. is mogelijk.

Ontluchtings Tip:

Plaats uw bekertje met A comp. 3 a 4 min in heet kraanwater, meng vervolgens met B comp. en plaats terug in heet water gedurende weer 3 a 4 min. Giet de gemengde A Comp en B Comp in nieuw bekertje en meng vervolgens alles even opnieuw. Laat uw roerstokje in het bekertje staan en u zult zien dat de ingeroerde luchtbelletjes zich hieraan zullen verzamelen. Verwijder roerstokje en giet uw produkt. Evt nog even kort met brander om oppervlakte belletjes te verwijderen.

Verwerkings gegevens	
mengverhouding	100 gewichts.delen Comp A 55.gewichts.delen Comp B
Potlife (verwerkingstijd) bij 20C	30 minuten (100 g)
kleefvrij	12 tot 24 uur (20C) belastbaar na 24 uur
Volledige uitharding	7 dagen bij 20C
Verwerkings temperatuur	18C – 25C

Verwerkingstijd: 30 tot 40 minuten bij 20 graden .

Uithardingstijd. : De verwerkings- gegevens gelden bij 20C en max luchtvochtigheid van 60%.

Belastbaar na 24 uur en volledig belastbaar na 3 tot 5 dagen, gedurende de eerste 24 uur mag het materiaal niet aan vocht of koude blootgesteld worden, hierdoor kunnen oppervlakte oneffenheden , hechtproblemen en optische fouten in de hars ontstaan.

Opslag : in donker omgeving (kast) bij+15graden. Houdbaar 6 maanden na leveringsdatum in ongeopende toestand.