

Versnellers/Additieven

Algemeen.

Versnellers voor polyesterharsen. Hulpstoffen voor de polyesterverwerking.

Co-VERSNELLER 1 %

Als versneller voor het koud verhardend van polyesterharsen met peroxydes (MEKP,AAP,CHP) en leidt van middellange tot lange verwerkingstijden.

Toepassing

Lamineerharsen, gelcoats en topcoats.

Co-VERSNELLER 10 %

Als versneller Co 1 %.

Concentreert te gebruiken bij hoge cobalt doseringen en bij grote harscharges.

Toepassing

Lamineerharsen, gelcoats en topcoats.

DMA-VERSNELLER 10 %

Dimethylaniline (=Pergaquick A2S, 10 % in styreen).

DMA wordt als versneller gebruikt in combinatie met BPO.

DMA kan ook als promotor voor met cobalt voorversnelde polyesterharsen en vinylesterharsen gebruikt worden.

Toepassing

Reparatieharsen en lamineerharsen.

INHIBITOR BK 10

Inhibitor wordt toegepast om de potlife van voorversnelde harsen te verlengen.

Toepassing

Harsen voor koudpersen en vacuum-injectie, nastabiliseren van harsen in zones met een warm klimaat en voor polyester plamuren.

PARAFFINE-OPL. (=Pergadry 10)

Paraffine-oplossing wordt aan polyesterharsen toegevoegd om een kleefvrije uitharding te verkrijgen.

Toepassing

Topcoats en kleefvrij uithardende lamineerharsen.

STYREEN

Styreen is een kleurloze aromatische koolwaterstof met een karakteristieke geur.
Met styreen kan de viscositeit van een hars worden verlaagd.

Toepassing

Verdunning van polyesterharsen (5 tot max. 10 %) en als reinigingsmiddel voor gereedschap bij de GVK verwerking.

THIXOTROPIEPOEDER

Voor het verdikken van polyesterharsen om afdrijven op verticale vlakken te voorkomen.

Toepassing

Lamineerharsen, verzegelingen en gelcoats.

Veiligheidsadviezen.

Zie de betreffende veiligheidsinformatieblad.

Let op: Versnellers en verharders mogen nooit samen gemengd worden.

Verpakking, opslag en transport.

Co-versneller (1 %)	1, 9 kg bus
Co-versneller 10 %	aanvraag
DMA-versneller (10 %)	4, 25 kg bus
DMA-versneller (100%)	4, 25 kg bus
BPO-pasta (rood en wit)	diverse tubes
BPO-poeder	1 en 5 kg
BK 10 inhibitor	aanvraag
Paraffine-oplossing	4 ltr bus
Styreen	1, 10 ltr bus
Thixotropiepoeder	100 gr, 500 gr en 10 kg zak

Houdbaarheid minstens 6 maanden na levering.