

G8 Super

Versie 02 | 19-09-2023

Algemene omschrijving

G8 Super is een oplosmiddelhoudende, 1-componenten polyurethaanhars die vrijwel vergelingsvrij is. G8 Super hardt uit door inwerking van luchtvochtigheid en wordt in dunne lagen aangebracht. G8 Super is een hoogglanzende, krasvaste, UV-bestendige laklaag die hecht op de meest poreuze ondergronden en verschillende toepassingsmogelijkheden heeft. G8 Super is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliën, verdunde zuren en basen.

Toepassing

G8 Super kan o.a. worden toegepast voor/als:

- Het waterdicht maken van poreuze ondergronden.
- Hoogglans vernis voor houtwerk voor zowel binnen als buiten.
- Het verzegelen van materialen zoals hout, koper, epoxy, polyurethaan en polyesterlaminaat.

G8 Super kan worden ingekleurd met 1-3% PU-aftintpasta, de kleur is niet dekkend.

Eigenschappen

G8 Super - Vloeibaar	
Kleur	Transparant
Viscositeit (bij 20°C)	Ca. 150 mPa.s
Vaste stof	50%
Dichtheid (20°C)	0,98 g/cm ³
Verbruik	Ca. 200-300g/m ² (afhankelijk van de ondergrond)

Verwerkingsinformatie

De ondergrond dient droog, vet en stof vrij te zijn. G8 Super moet worden aangebracht met een borstel of roller. Bij een poreuze ondergrond de eerste laag verdunnen met 20-25% PU-verdunner. De tweede laag 0-25% verdunnen en op de laatste laag moet G8 Super onverdund worden aangebracht.

Een volgende laag kan worden aangebracht na 2-4 uur, als de voorgaande laag kleefvrij is (met een maximale tussentijd van 8 uur). Voor een optimaal resultaat wordt er aangeraden om voor de laatste laag het oppervlak lichtjes te schuren. Voor een anti-slip afwerking dient er 4-5% glasparel (100-200 µm anti-slip) in de laatste laag te worden ingemengd.

Let op: een geopend blik goed afsluiten, de inhoud van het blik reageert met luchtvochtigheid en kan hard worden in het blik.

Verpakking

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 1 kg
- 5 kg
- 10 kg

Bewaaraadvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 6 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product droog en koel wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss.nl.

Transport

ADR-klasse: 3

UN-nummer: 1993

Romar-Voss B.V.

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss.nl