

MultiPlamuur RV

Versie 02 | 11-10-2023

Algemene omschrijving

MultiPlamuur RV is een 2-componenten vul- en afwerkplamuur o.b.v. polyesterhars. MultiPlamuur RV is eenvoudig schuurbaar en droogt snel.

Toepassing

MultiPlamuur RV heeft een goede hechting op plaatstaal, gegalvaniseerde platen, aluminium, met tin gecoate platen, hout en GVK.

Eigenschappen

MultiPlamuur RV	
Mengverhouding	100 : 2 (gew. delen)
Kleur	Beige
Harder	BPO-pasta (rood)
Verwerkingstijd (20°C)	3 - 4 minuten
Verwerkingstemperatuur	Minimaal 10°C (max. 80% luchtvochtigheid)
Droogtijd	Oppervlaktetemp. 20°C: schuurbaar na ca. 20 minuten Oppervlaktetemp. 60°C: schuurbaar na ca. 5 minuten
VOC-gehalte	EU grenswaarde voor dit product (Cat. B/b): 250 g/l (2007). Dit product bevat maximaal 6 g/l VOC.

Verwerkingsinformatie

Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afvoer. De werktemperatuur moet minstens +10°C zijn, maximale luchtvochtigheid 80%. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Oppervlakken moeten worden opgeruwd. Niet uitgeharde verfresten of gronderingsresten verwijderen. MultiPlamuur RV niet op thermoplastische of zuurhoudende (wash-primer) producten verwerken. MultiPlamuur RV goed mengen met de harder (niet meer dan 3% BPO-harder toevoegen i.v.m. mogelijk 'spotting' probleem in de eindlaag). Na droging moet het oppervlak eerst worden afgewerkt met een 1- of 2-componenten filler, voordat deze wordt afgelakt. MultiPlamuur RV met alle conventionele laksystemen worden gecoat.

Verpakking

MultiPlamuur RV is verkrijgbaar in een verpakking van 2 kg.

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 24 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product droog en vorstvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss.nl.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss B.V.

Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel
+31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss.nl